Aawyx® 908
Emulsion acrylique métallisée
Fort trafic – Antiglisse

Aawyx® 908 est une émulsion métallisée anti-glisse spécialement étudiée pour les endroits où le passage est important. Haute brillance, elle peut etre utilisée en monocouche sur tous les linoléums et autres types de sols. Destinée à donner un revêtement brillant résistant au trafic et protecteur pour les sols thermo plastiques, carrelages, marbres. Les domaines d'application sont les lycées, collèges, hôpitaux, cliniques, salles de réunions, hôtels et tous couloirs.

MODE D'EMPLOI

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. 908 est prêt à l'emploi : étendre le produit d'une façon régulière à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (de 30 à 60 minutes). Appliquer une 2ème couche et les suivantes, en prenant bien soin de les croiser (3 couches conseillé).
Consommation : 1L pour 30m2 Entretien : Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre de la gamme. Le décapage peut être réalisé avec notre décapant 907.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Résine acrylique : 30% Liquide blanc laiteux ininflammable à odeur faiblement ammoniaque Aspect : Liquide fluide Couleur : Densité : 1,02
PH pur : 8.5 ±0.5% Biodégradation (%) : > 90

PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

L'étiquette ou l'emballage. Le produit doit être stocké entre 0°C et +40°C.
TRANSPORT Non soumis à règlementation.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

CONDITIONNEMENT

Réf AA-908 carton de 4 bidons de 5L

Produit à usage professionnel

FT n°1151 du 02.12.2012

www.aawyx.com
BP 145 – 42300 Roanne Cedex
Tél : 04 77 67 60 39 – Fax : 04 77 67 60 63